


BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH

Päälle maalattava ilmatiivis pinnoite ja höyrynsulku

Sertifioitu Passive House institute, BBA ja VTT



TUOTEKUVAUS

BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH kuivuu elastiseksi ilmatiiviiksi kalvoksi, jolla on hyvä tartunta alustaan ja joka muodostaa myös kosteussulun. BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH levitetään maalipensselillä. Tuote soveltuu betonille, laastille, tiilelle, harkoille, eristeille, puukuitulevyille ja tiivistysnauhan kanssa käytettäväksi alumiinille, teräkselle sekä PVC:lle.

BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH on vesiohenteinen dispersio, joka ei sisällä orgaanisia liuotteita. Kuivunut materiaali voidaan käsitellä ei-haitallisena jätteenä.

BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH soveltuu käytettäväksi ilmatiivistyksenä seuraavilla rakenteilla:

- lattia/seinä- ja seinä/kattoliittymissä
- putkiläpivienneissä ja ikkunan karmeissa
- karmi/seinä
- seinä- ja kattoliitokset (teräspinnat)

EDUT

- BLOWERPROOF® LIQUID on sertifioitu pysyväksi ilmavuotojen tiivistykseksi, höyrynsuluksi BBA:n ja Passiivitaloinstituutin toimesta.
- Tuotteen hengittävyyssominaisuudet ehkäisevät kosteuden tunkeutumisen rakenteeseen, mutta sallivat rakenteen hengittämää (Sd: 10 - 20). Samalla kuitenkin rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan (BBA) 10 vuoden kokemus toimivuudesta.

LEVITYS JA KÄYTTÖ

ENNEN ALOITUSTA

- Seisova vesi, pöly ja irtoava aines tulee poistaa imuroimalla. BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH voidaan levittää kostealle pinnalle.
- Täytä kolot ja reiät, jotka ovat suurempia kuin 5 mm, laastilla tai kutistumattomalla CG PROFIPUR eristevaahdolla.
- Käytettäessä CG PROFIPUR eristevaahtoa, leikkaa ylimääräiset purseet pois vaahdon kovettua.
- Käytä dispersiopohjustinta mineraalisella alustalla, joka on voimakkaasti imevä tai jolla on huono vedenimukyky, uudella kipsilevyllä tai pölyisillä alustoilla tai kun lämpötila on yli +25°C.


LEVITYS

- Levitä BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH vesipohjaisille maaleille sopivalla maalipensselillä kahtena kerroksena. Menekki: 0,5-1 kg /m². BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH voidaan levittää joko kuivalle tai kostealle alustalle. Levitä toinen kerros kun ensimmäinen kerros on kuivunut.
- Tuote tulee levittää voimakkaasti sivelemällä varmistaaksesi yhtenäisen tiiviin kalvon.
- Vältä yli 5 mm:n kerrospaksuutta saumoissa ja huokosrei'issä.
- Levitä yli koko tiivistettävän alueen, vähintään 50 mm yli rappauspinnalla, betonipinnalla 30 mm ja puupinnalla 10 mm.
- Kuivumisen aikana BLOWERPOOF LIQUID BRUSH vaihtaa väriä sinisestä mustaksi (*), joka tarkoittaa, että se on täysin kuivunut ja on valmis uudelleen pinnoitettavaksi maalilla tai laastilla (**) tai eristelevyillä, jotka voidaan kiinnittää BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH:iin liimalla tai ankkuroinnilla (**).

(*) BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH on saatavana myös valkoisena, joka ei vaihda väriä kuivuessaan.

(**) Ota yhteyttä valmistajaan/edustajaan tarvittaessa.

OMINAISUUDET

TESTIN SUORITTAJA	TESTI	NORMI	ARVO/TULOS	
	Järjestelmäsertifikaatti, rakenteiden ilmatiivisyys	Passive House	LÄPÄISEE: COMPONENT A ILMATIIVIYS: 0,04 m ³ /(hm ²)	
	Tuotesertifiointi: Blowerproof® Liquid toimii pysyvänä ilmatiivistyksenä, kosteuden sulkuna ja Radon-suojana KESTÄVYYS: KESTÄÄ RAKENTEEEN LASKENNALLISEN KÄYTTÖÄN.	BBA	LÄPÄISEE	
	Ikääntymisen kesto	EOTA TR008:2004	LÄPÄISEE	
	Elastisuus ikääntymisen jälkeen	BS EN ISO 527-3	262,7%	
	Höyrynsulkuarvo	EN ISO 12572 (2001)	μ-value: 35967 (BBRI report) - Sd: 11,5 (consumption: 0,6 kg/m ²) - Sd: 17,3 (consumption: 0,75kg/m ²)	
	Vesitiivisyys	EN 14891	Läpäisee	
	Tartunta punatiileen (kuiva)	ISO4624 (2002) <i>Arvot mitettu ikääntymistestin jälkeen</i> <i>Testi BBRI</i>	> 1 N/mm ²	
	Tartunta punatiileen (kosteaa)		> 1 N/mm ²	
	Tartunta betoniharkkoon (kuiva)		> 1 N/mm ²	
	Tartunta betoniharkkoon (kosteaa)		> 1 N/mm ²	
	Tartunta kalkki-hiekkatiileen (kuiva)		Tartunta ylittää alustan lujuuden	
	Tartunta kalkki-hiekkatiileen (kosteaa)		Tartunta ylittää alustan lujuuden	
	Tartunta PVC:hen		0,8 N/mm ²	
	Tartunta alumiiniin		> 1 N/mm ²	
	Tartunta kumiin		> 1 N/mm ²	
	Tartunta kattohuopaan		Tartunta ylittää alustan lujuuden	
	Tartunta kipsilaastiin (Knauf MP 75)		Tartunta ylittää alustan lujuuden	
	Tulen eteneminen		EN ISO 11925	LÄPÄISEE
	Ei sisällä VOC, TVOC, karsinogeeniä, ammonia, formaldehydiä		EN ISO 16000-9/6 EN 717-1 EN ISO 16000-28	

- Menekki 0,5-1 kg/m² (riippuen alustasta)
- Ympäristön ja alustan lämpötila levityksen ja kuivumisen aikana > 5°C.
- Tiheys: +/- 1,15 kg / litra
- Myytävät värit:
 - Sininen (kuivuu mustaksi ilmatiiviiksi pinnoitteeksi)
 - Valkoinen (kuivuu valkoiseksi ilmatiiviiksi pinnoitteeksi)
- Kuivumisaika: 4-48 tuntia riippuen alustan lämpötilasta, ilman kosteudesta, kerrospaksuudesta ja ilmanvaihdosta.
- Lämpötilan kesto kuivumisen jälkeen: -40°C aina +90°C.
- Varastointi: 5 – 20 °C; varastointi kuivassa, vältettävä suoraa auringon valoa.
Säilyvyys: 12 kk pakkauspäivästä, avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessa.

PAKKAUS

- 5 kg astia – lavalla 96 x 5 kg
- 310 ml patruuna – laatikossa 12 patruunaa

TURVALLISUUS

Lue käyttöturvatiedote ennen käyttöä, työskentele ilmastoidussa tilassa.

Kaikki informaatio on annettu hyvässä tarkoituksessa ilman erillistä takuuta. Tuotteen käyttö ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä on asiakkaalla / urakoitsijalla. Jos epäilet tartuntaa, tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet valmistetaan aina noudattaen erillistä laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö viimeisimmästä teknisestä tiedotteesta.

Maahantuoja Suomessa:



CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy
Temmeksentie 3, 90400 Oulu

Puh. / tel. +358 201 580 700
www.cg-professional.com